FICHE TECHNIQUE

RECYCLEX TRM-V

(Géotextile de polyester recyclé)

Le tapis de renforcement de gazon (TRM) permanent et non dégradable Recyclex TRM-V est composé à 100 % de polyester recyclé post-consommation (bouteilles vertes).

CARACTÉRISTIQUES	
Type de produit	Matelas renforcés 1 filet
Format	2.44 m x 20.6 m
Superficie	50.2 m²
Poids	74.34 lb
Masse par unité de surface min.	976 g / m²

CARACTÉRISTIQUES - SUITE	
Ouverture des filets	19.1 mm x 19.1 mm

PROPRIÉTÉS		
Épaisseur	**7.47 mm**	**ASTM D 6525**
Pénétration de la lumière	**57%**	**ASTM D 6567**
Résistance à la traction	**4.31 kN/m (MD[1]) et 2.84 kN/m (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Élongation max.	**32.2% (MD[1]) et 40.8% (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Absorption de l'eau	**33.8%**	**ASTM D 1117**
Stabilité aux UV	**80% minimum @ 1000 heures**	**ASTM D 4355**

[1] Direction de la machine
[2] Direction transversale

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Pentes : **≤ 0,5H : 1V (63°)**
Taux de perte de sol (Facteur C) : 0.022
Vélocité max. : 4.9+ m/s
Contrainte de cisaillement : 8+ lb/pi² (384+ N/m²)

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

e2hs.ca
819 294-2666
900, avenue Jean-Demers, Bécancour (Québec) G9H 3A3