FICHE TECHNIQUE

TRINET SC

(Géotextile paille et coco)

TriNet Paille/Noix de coco est un tapis de renforcement de gazon biocomposite tridimensionnel composé d'un mélange de 70 % de paille et de 30 % de fibres de coco.

CARACTÉRISTIQUES	
Type de produit	Matelas renforcés 3 filets
Format	2.44 m x 27.4 m
Superficie	66.9 m²
Poids	65 lb
Masse par unité de surface min.	423g / m²

Ouvertures des filets	
Dessus - Polypropylène très résistant (stabilisé aux UV)	12.7 mm x 13.0 mm
Milieu - Ultra résistant Polypropylène (stabilisé aux UV)	11.4 mm x 14.7 mm
Dessous - Polypropylène très résistant (stabilisé aux UV)	12.7 mm x 13.0 mm

PROPRIÉTÉS		
Épaisseur	**9 mm**	**ASTM D 6525**
Pénétration de la lumière	**8.5%**	**ASTM D 6567**
Résistance à la traction	**8.76 kN/m (MD[1]) et 6.57 kN/m (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Élongation max.	**18% (MD[1]) et 15% (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Absorption de l'eau	**438.6%**	**ASTM D 1117**
Stabilité aux UV	**90% minimum @ 1000 heures**	**ASTM D 4355**

[1] Direction de la machine
[2] Direction transversale

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Pentes : **≤ 0,5H : 1V (63°)**
Taux de perte de sol (Facteur C) : 0.026
Vélocité max. : 4.57 m/s
Contrainte de cisaillement : 10 lb/pi² (478 N/m²)

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

e2hs.ca
819 294-2666
900, avenue Jean-Demers, Bécancour (Québec) G9H 3A3