FICHE TECHNIQUE

TRINET COCONUT

(Géotextile fibre de coco)

TriNet Coconut est un tapis de renforcement de gazon biocomposite tridimensionnel (TRM) composé d'une matrice de fibres de coco.

CARACTÉRISTIQUES	
Type de produit	Matelas renforcés 3 filets
Format	2.44 m x 27.4 m
Superficie	66.9 m²
Poids	70 lb
Masse par unité de surface min.	413g / m²

Ouvertures des filets	
Dessus - Polypropylène très résistant (stabilisé aux UV)	12.7 mm x 12.7 mm
Milieu - Ultra résistant Polypropylène (stabilisé aux UV)	11.43 mm x 14.73 mm
Dessous - Polypropylène très résistant (stabilisé aux UV)	12.7 mm x 12.7 mm

PROPRIÉTÉS		
Épaisseur	**7 mm**	**ASTM D 6525**
Pénétration de la lumière	**20.3%**	**ASTM D 6567**
Résistance à la traction	**10.95 kN/m (MD[1]) et 9.85 kN/m (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Élongation max.	**19% (MD[1]) et 16.5% (TD[2])**	**ASTM D 6818**
Absorption de l'eau	**244.3%**	**ASTM D 1117**
Stabilité aux UV	**90% minimum @ 1000 heures**	**ASTM D 4355**

[1] Direction de la machine
[2] Direction transversale

EXIGENCES DE PERFORMANCE

Pentes : **≤ 0,5H : 1V (63°)**
Taux de perte de sol (Facteur C) : 0.031
Vélocité max. : 6.1 m/s
Contrainte de cisaillement : 12 lb/pi² (575 N/m²)

- E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net.

e2hs.ca
819 294-2666
900, avenue Jean-Demers, Bécancour (Québec) G9H 3A3